

プラント別各呼び強度に対する単位水量一覧表

・ 普通セメントN(AE減水剤)

生コンの種類	混和剤の種類	呼び強度	プラント名	各呼び強度に対する単位水量(kg/m <sup>3</sup> ) : 普通セメントN												
				最大骨材寸法(20mm)						最大骨材寸法(40mm)						
				スランブ						スランブ						
				8	12	15	18	21	曲げ6.5	5	8	12	15	曲げ6.5		
普通	AE減水剤	18	サンコー生コン	166	172	175	180	—	—	148	155	161	166	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	—	—	150	155	162	167	—		
		21	サンコー生コン※	166	172	175	180	190	—	148	155	161	166	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	190	—	150	155	162	167	—		
		24	サンコー生コン※	166	172	175	180	190	—	146	153	159	166	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	190	—	150	155	162	167	—		
		27	サンコー生コン※	166	172	175	180	190	—	146	153	159	164	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	190	—	150	155	162	167	—		
		30	サンコー生コン※	167	173	175	181	190	—	146	153	159	165	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	190	—	150	155	162	167	—		
		33	サンコー生コン※	169	174	175	185	190	—	—	—	—	—	—		
			北洋生コンクリート※	165	173	175	180	190	—	—	—	—	—	—		
		舗装	AE減水剤	曲げ4.5	サンコー生コン	—	—	—	—	—	153	—	—	—	—	145
					北洋生コンクリート	—	—	—	—	—	160	—	—	—	—	157

※ 上段は顧客の依頼により対応(依頼がなければ下段の水量)

・ 普通セメントN(高性能AE減水剤)

生コンの種類	混和剤の種類	呼び強度	プラント名	各呼び強度に対する単位水量(kg/m <sup>3</sup> ) : 普通セメントN				
				最大骨材寸法(20mm)				
				スランプ				
				8	12	15	18	21
普通	高性能AE減水剤	24	サンコー生コン	—	—	—	180	185
			北洋生コンクリート※	—	—	—	175	180
		27	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180
		30	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	180	185
		33	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180
		36	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180
		40	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180
		42	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180
		45	サンコー生コン	163	165	167	172	177
			北洋生コンクリート※	165	170	175	175	180

※ 上段は顧客の依頼により対応(依頼がなければ下段の水量)

・普通セメントN(高性能AE減水剤)高強度コンクリート

生コンの種類	混和剤の種類	呼び強度	プラント名	各呼び強度に対する単位水量(kg/m <sup>3</sup> ) : 普通セメントN				
				最大骨材寸法(20mm)				
				スランプ				スランプフロー
				12	15	18	21	45・50・55・60
高強度	高性能AE減水剤	46~60 1刻み	サンコー生コン	—	—	—	—	—
			北洋生コンクリート※	170	175	175	180	175
						180	185	

※ 上段は顧客の依頼により対応(依頼がなければ下段の水量)

※ 空気量4.5%又は空気量3.0%(協議の上決定)